

Technisches Datenblatt

Stand: 01.2019

Technisches Datenblatt

Freskobalsam / Stand: 01.2019

Einsatzzweck

Der Freskobalsam ermöglicht kreative Techniken, wie das Marmorieren von Oberflächen und weiche, strukturierte Farbübergänge. Der Freskobalsam erhöht die Polierbarkeit und die Geschmeidigkeit der Oberfläche um ein Vielfaches. Die behandelten Stellen erhalten einen seidigen Glanz.

Verarbeitung

Freskobalsam Natur wird mit max. 80g an organischem Pigment in 0,5 kg angereichert. Ca. 30 Minuten nach Auftrag der Volimea Wandbeschichtung wird der Freskobalsam mit der venezianischen Glättkelle fleckig aufgetragen. Um eine wolkiges Oberflächenbild zu erreichen, wird mit dem Handballen der Freskobalsam auf der Fläche egalisiert.

Dünne Schichten Freskobalsam lassen die Grundfarbe der Ursprungsfarbe durchscheinen, deckende Bereiche lassen den Farbton des Freskobalsams plakativer erscheinen. Längeres Einarbeiten führt zu stärkerer Vermischung der Pigmente im Freskobalsam mit dem Volimea Farbton. Mit der Kante der venezianischen Glättkelle kann man die Balsamschicht leicht abnehmen, so entsteht der Marmorierungseffekt. Die Oberfläche kann kurz vor dem Abbinden, nach ca. 2,5 Stunden, je nach Umgebungsbedingungen auf Glanz poliert werden.

Hinweis: Mit Freskobalsam verlängert sich die Offenzeit von der Wandbeschichtung um ca. 20 Minuten.

Spezifikationen

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +10 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten, idealerweise bei +18 °C bis +25 °C Luft- und Objekttemperatur zu verwenden.

Trocknungszeit

Die Trocknung erfolgt nach ca. 12 Stunden.

Verbrauch

Ca. 50 g/m². Genaue Verbrauchsmengen können durch einen Probeauftrag am Objekt ermittelt werden.

Dichte

1,05 – 1,08 g/cm³

pH Wert

8,5 – 9,0 (bei + 20°C)

Diffusion

Dünne offenporige Seifenfilme beeinflussen den SD-Wert nur geringfügig.

Sicherheitshinweise

Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Wir empfehlen mit Arbeitshandschuhen sowie Schutzbrille zu arbeiten. Vor Kindern sicher aufbewahren.

Lagerstabilität

Trocken, kühl und frostsicher lagern. Ungeöffnet ca. 6 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschließen und in einer kühlen Umgebung aufbewahren. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

Entsorgung

Gewerbliche Entsorgung: EAK-Nr. 170904 (Bau- und Abbruchabfälle)

Abfallschlüssel-N°: 080112 (Farb- und Lackabfälle ohne Lösemittel)

Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.



Schimmelbildung
wird vermieden



Allergiker-
freundlich



Natürliche
Bestandteile



Hohe Qualität und
geprüfte Produkte

Technisches Datenblatt

Freskobalsam / Stand: 01.2019

Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Datenblattes verlieren die bisherigen Versionen ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar. antwortung zu prüfen.

Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.