

V1807

Volimea Mandarine – geprägt und mit Gold Lasur veredelt



## Verarbeitungstechnik

### Arbeitsschritte

1. Grundieren der zu beschichtenden Fläche: Für diese Optik empfehlen wir Volimea Quarzgrund als Grundierung vorzulegen.

Der Auftrag kann mit einer Malerrolle oder einem Quast deckend auf den Untergrund aufgebracht werden. Ein einmaliger Auftrag ist in der Regel ausreichend.

2. **Volimea Wandbeschichtung 27 Mandarine** wird mit der angegebenen Wassermenge angerührt. Anschließend wird das Material mit der venezianischen Glättkelle auf die grundierte Fläche ca. 1,5 – 2,0 mm im Kreuzgang glatt aufgetragen. Danach wird die Fläche bei Bedarf mit der venezianischen Glättkelle modelliert und ca. nach 40 Minuten wird die Oberfläche auf Wunsch Prägeapplikationen eingearbeitet. Zum Abschluss wird die Fläche mit der venezianischen Glättkelle poliert, so dass leichte Glanzstellen entstehen.

3. **Veredelung:** Gold Lasur mit einem Schwamm auf die durchgetrocknete Fläche aufgetragen und anschließen mit einem Wolltuch poliert.

Zum Onlineshop:



## Set V1807

- |                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Volimea Grundierung     | 5 kg (ca. 15 m <sup>2</sup> )     |
| 2. Volimea N° 27 Mandarine | 15 kg (ca. 8 -10 m <sup>2</sup> ) |
| 3. Gold Lasur              | 0,5 l (ca. 10m <sup>2</sup> )     |