

G1818

Grandezza Grundspachtel anthrazit - Strukturiert mit Strukturrolle (Lederoptik) und anschließend mit Patina Antik Bronze veredelt



Verarbeitungstechnik

Arbeitsschritte

- 1. Grundieren der zu beschichtenden Fläche:** für diese Optik empfehlen wir Grandezza Grundspachtel anthrazit dünn als Grundierung vorzulegen. Der Auftrag kann mit einer venezianischen Glättkelle deckend auf den Untergrund aufgebracht werden. Ein einmaliger Auftrag ist in der Regel ausreichend.
- 2. Grandezza Grundspachtel anthrazit** auf die durchgetrocknete und leicht ab gezogene Oberfläche ca.0,5 mm stark auf die Wand auftragen. Die Fläche wird im Anschluss mit der Strukturrolle (Lederoptik) strukturiert. Nachdem die Fläche durchgetrocknet ist, wird diese mit der Kante der venezianischen Glättkelle erneut scharf abgezogen. Alternativ kann die Fläche auch mit 360er Schleifpapier leicht nachbearbeitet werden.
- 3. Veredelung mit Grandezza Patina Antik Bronze:** Diese wird mit Wasser verdünnt und im Anschluss mit einer Malerrolle aufgetragen und danach mit dem feuchten Schwammbrett leicht abgezogen. Bei Bedarf kann die Grandezza-Antik-Bronze-Oberfläche mit Variocryl Lack seidenmatt versiegelt werden.

Zum Onlineshop:



Set G1818

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Grandezza Grundspachtel anthrazit | 4 kg (ca. 9 – 10 m ²) |
| 2. Grandezza Patina Antik Bronze | 500 ml (ca. 10-15 m ²) |
| 3. Variocryl Lack seidenmatt 2 x | 900 ml (ca. 4,5 m ²) |
| 4. Strukturrolle (Lederoptik) | 1 Stück |