

G1819

Grandezza Grundspachtel anthrazit – strukturiert und mit Patina Rubin Rot veredelt



Verarbeitungstechnik

Arbeitsschritte

1. **Grundieren der zu beschichtenden Fläche:** Für diese Optik empfehlen wir Grandezza Grundspachtel anthrazit dünn als Grundierung vorzulegen.

Der Auftrag kann mit einer venezianischen Glättkelle deckend auf den Untergrund aufgebracht werden. Ein einmaliger Auftrag ist in der Regel ausreichend.

2. **Grandezza Grundspachtel anthrazit** auf die durchgetrocknete und leicht abgezogene Oberfläche ca. 0,5 mm stark auf die Wand auftragen. Die Fläche wird im Anschluss mit der Strukturrolle (Reptilienoptik) strukturiert. Nachdem die Fläche durchgetrocknet ist, wird diese mit der Kante der venezianischen Glättkelle erneut scharf abgezogen.

3. **Veredelung mit Grandezza Rubin Rot Patina:** Wird mit Wasser verdünnt und im Anschluss mit einem Schwamm satt aufgetragen und anschließend mit dem feuchten Schwammbrett abgezogen. Mit Wasser kann die Patina bei Bedarf erneut an gelöst werden.

Zum Onlineshop:



Set G1819

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Grandezza Grundspachtel anthrazit | 4 kg (ca. 9 – 10 m ²) |
| 2. Strukturrolle (Reptilienoptik)inkl. Bügel | 1 Stück |
| 3. Grandezza Patina Rubin Rot | 250ml (ca. 20 m ²) |