

G1850

Grandezza Grundspachtel anthrazit – strukturiert



Verarbeitungstechnik

Arbeitsschritte

- 1. Grundieren der zu beschichtenden Fläche:** für diese Optik empfehlen wir Grandezza Grundspachtel Struktur anthrazit dünn als Grundierung vorzulegen.
Der Auftrag kann mit einer venezianischen Glättkelle deckend auf den Untergrund aufgebracht werden. Ein einmaliger Auftrag ist in der Regel ausreichend.
- 2. Grandezza Grundspachtel anthrazit Struktur** wird dann fleckig auf die zu beschichtende Fläche aufgebracht und mit der Schaumrolle strukturiert. Nachdem die Fläche durchgetrocknet ist, werden mit der Kante der venezianischen Glättkelle eventuelle Unebenheiten abgenommen.
- 3. Veredelung mit Grandezza Silberspachtel:** Dieser wird mit Wasser angereichert und emulgiert und anschließend wird mit einem Naturschwamm auf die Fläche aufgebracht. Mit Wasser in einer Sprühflasche kann dann der Silberspachtel aus den Vertiefungen gespült werden.
- 4. Versiegelung:** Ist der gewünschte Oberflächeneffekt erzielt und durchgetrocknet, kann die Oberfläche mit dem Variocryl versiegelt werden.

Zum Onlineshop:



Set G1850

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Grandezza Grundspachtel anthrazit Struktur | 4 kg (ca. 9 – 10 m ²) |
| 2. Grandezza Silberspachtel | 250 ml ((ca. 10-15 m ²) |
| 3. Variocryl tiefmatt | 2 x 900 ml (ca. 5 m ²) |

